

Caratteristiche generali

GENERAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS GENERALES - ALLGEMEINE CHARAKTERISTIKEN - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 一般特徴

leaflat				
	CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS технические характеристики 技術特征	NORME NORMS NORMES NORM NORMAS нормативные требования 标准	VALORE REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALORES PREVISTOS POR LA NORMAS значения нормативных требований 标准规定值	ESITO OUTCOME RESULTADO ERGEBNIS RÉSULTAT ИСХОД 結果
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua водопоглощение 吸水	ISO 10545-3 (EN 99)	≤ 0,5%	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme соответствует 符合
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗挠强	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme соответствует 符合
	Resistenza all'abrasione superficiale Abrasion resistance Resistance à l'abrasion superficielle Oberflächenabriebfestigkeit Resistencia a la abrasión superficial поверхностная устойчивость к абразивному износу 表面耐	ISO 10545-7	5	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme соответствует 符合
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación termica linear коэффициент теплового линейного расширения 线性热膨胀	ISO 10545-8 (EN 103)	≤ 9x10°C	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme соответствует 符合
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a las variaciones térmicas стойкость к тепловым ударам 耐热突	ISO 10545-9 (EN 104)	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen Ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни на одном образце не должно быть видимых дефектов 任何样品都不得存在显眼缺陷	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme соответствует 符合
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo морозостойкость 防	ISO 10545-12 (EN 202)	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show breaks or evident alterations of the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности образцов не должно быть сколов и заметных нарушений 任何样品都不得存在破裂或表面有可鉴别的变质	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme соответствует 符合
	Resistenza al fuoco Fire resistant Resistente al fuego Feuerresistent Resistencia a Ignifugé Огнеустойчивый 耐火	UNI EN 13501-1:2019	B _{FL} - s1	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme соответствует 符合
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен 防	ISO 10545-14 (EN 122)	Classe B Class B Classe B Klasse B Categoria B класс B 最小B	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme соответствует 符合
	Resistenza al Cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haarriß-Beständigkeit Resistencia al cuarteo стойкость к образованию кракелюров 耐瑕疵	ISO 10545-11 (EN 105)	Richiesta demand demande Nachfrage demanda требование 要求	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme соответствует 符合
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der Rutschemmenden Eigenschaft Resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению 防滑	DIN 51130	6° ≤ α ≤ 10° = R9 10° < α ≤ 19° = R10	valore fornito a richiesta value supplied on demand Donnéfourni à la demande Wert auf Wunsch erteilt valor dado a petición значение дается по запросу 根据要求提供数值